

# Sn60Pb40 CF-10/Sn63Pb37 CF-10

Т Р У Б Ч А Т Ы Й П Р И П О Й

Характеристика	Sn60Pb40 CF-10	Sn63Pb37 CF-10	Промышленный стандарт
Состав сплава, % от массы	Sn60 / Pb40	Sn63 / Pb37	JIS Z 3282: 2006
Sn	60 ± 0.5	63 ± 0.5	
Pb	остальное	остальное	
Sb	0.20*	0.20*	
Bi	0.10*	0.10*	
Cd	0.002*	0.002*	
Cu	0.08*	0.08*	
Au	0.05*	0.05*	
In	0.10*	0.10*	
Ag	0.10*	0.10*	
Al	0.001*	0.001*	
As	0.03*	0.03*	
Fe	0.02*	0.02*	
Ni	0.01*	0.01*	
Zn	0.001*	0.001*	
Плотность	8.53	8.53	–
Ликвидус	191 °C	183 °C	–
Солидус	183 °C	183 °C	–
Класс активности флюса	RON1	RON1	IPC J-STD-004A
Содержание флюса	2 ± 0.3%	2 ± 0.3%	Singapore Asahi
Содержание соединений галогенов	0.7%	0.7%	IPC-TM-650 2.3.35B JIS Z 3197: 1999 8.1.4.2.2
Тест медного зеркала	Пройден, класс «Н»	Пройден, класс «Н»	IPC-TM-650 2.3.32 JIS Z 3197: 1999 8.4.2
Сопротивление водной вытяжки	1 × 10 <sup>4</sup> Ω·см	1 × 10 <sup>4</sup> Ω·см	JIS Z 3197: 1999 8.1.1
Поверхностное изоляционное сопротивление	> 1 × 10 <sup>8</sup> (85 °C / 85 % RH) > 1 × 10 <sup>11</sup> (85 °C / 85% RH)	> 1 × 10 <sup>8</sup> (85 °C / 85 % RH) > 1 × 10 <sup>11</sup> (85 °C / 85% RH)	IPC-TM-650 2.6.3.3 JIS Z 3197: 1999 8.5.4

\* указаны максимально возможные значения



## ООО ПКФ «МАРС-КОМПОНЕНТ»

Официальный дистрибьютор компании  
Singapore Asahi Chemical & Solder Ind. Pte. LTD  
на территории России и СНГ  
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 100  
WebSite: [www.pripoi-asahi.ru](http://www.pripoi-asahi.ru), [www.pkfmars.ru](http://www.pkfmars.ru); e-mail: [sale@pkfmars.ru](mailto:sale@pkfmars.ru)  
тел. (495) 491-1091, 491-0120, 491-5442, 491-6427



SYMBOL OF QUALITY